

FONDO A ACR. 3051 BIANCO
(PODKŁAD AKRYLOWY BIAŁY A 3051)

Nazwa techniczna:	Produkt oparty na żywicach akrylowo-winylowych
Zastosowanie:	Jako podkład do mebli, drzwi, krzeseł, do ruchomych Drewnianych części z głębokimi porami (jesion, dąb, wiąz)
Właściwości:	Bardzo dobrze uwidacznia pory, bardzo dobry do ręcznego szlifowania, bardzo dobrze kryjący
Sposób nakładania:	Tradycyjny, mechaniczny i elektrostatyczny pistolet oraz kurtyna

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator (%) 10% INUR3051

Stopień rozcieńczenia: 10-50% rozcieńczalnika DILL0002 lub DILL0403

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%)	38	
Ciężar właściwy	1,10±0,02	
Lepkość	37` +- 41`	Ford Cup 4
Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik):		7 godzin

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu	20`
Powłoka sucha w dotyku	40`
Powłoka całkowicie sucha	8 godzin
Całkowita odporność	12 godzin

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.