

**VERNICE VT 4" SABBATO"
(LAKIER VT 4 – EFEKT PIASKOWY)**

Nazwa techniczna:	Produkt oparty na żywicach poli-akrylowych i rozcieńczalnikach organicznych.
Zastosowanie:	Odpowiedni jako nawierzchnia na szkło z efektem piaskowym
Właściwości:	
Sposób nakładania:	Pistolet natryskowy, pompa membranowa, kanał ciśnieniowy, rozpylanie.

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator (%) 20% INUR0140

Stopień rozcieńczenia: 15-20% rozcieńczalnika DILL0403

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%)	33,7
Ciężar właściwy	0,972+-0,02
Lepkość	25` Ford Cup 4
Dopuszczalny okres użytkowania(skl.A+skl.B+rozcienczalnik):	6 godzin

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu	15`
Powłoka sucha w dotyku	60`
Powłoka całkowicie sucha	
Całkowita odporność	16 godzin

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.