

**ESTERFONDO 15 BIANCO  
(BIAŁY PODKŁAD POLIESTROWY 15)**

<b>Nazwa techniczna:</b>	Produkt na bazie specjalnych nienasyconych żywic poliestrowych.
<b>Zastosowanie:</b>	farba podkładowa do mebli, drzwi, części profilowanych, profili dla uzyskania pięknego białego koloru. Zalecamy dodanie 2% środka przyspieszającego 412/IN (symbol: CZAL0412N). Dla uzyskania długiej trwałości produktu zalecamy pozostawienie do całkowitego wyschnięcia przez 72 godziny w temperaturze 20-25°C. Produkt można rozcieńczyć acetonem, lecz wówczas powierzchnia jest cieńsza. Produkt można rozcieńczyć DILUENTE LT (symbol: DILL00LT) w maksymalnym stężeniu 5% (wyższe stężenie uniemożliwia proces szlifowania). Nie przechowywać w temperaturze powyżej 35°C.
<b>Właściwości:</b>	bardzo dobre nakładanie warstwami, właściwości wypełniające i szlifowanie, dobra płynność, całkiem krótki okres użytkowania
<b>Sposób nakładania:</b>	tradycyjny natrysk lub pistolet natryskowy z dwoma zbiornikami (pierwszy z 2% środkiem przyspieszającym, a drugi z 2% katalizatorem) albo pędzel

**UWAGI DOTYCZĄCE  
UŻYCIA**

<b>Katalizator</b>	2% CZCT0002 oraz akcelerator 2% CZAL412N
<b>Stopień rozcieńczenia</b>	0-20% DILS00AC lub DILL0COR.

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)**

<b>Zawartość części stałych (%):</b>	89 (polimeryzujący)
<b>Ciężar właściwy:</b>	1.40 ± 0.02
<b>Lepkość:</b>	44 s – 52 s <b>Kubek Forda 6</b>
<b>Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik):</b>	1 godzina

**WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)**

<b>Nie chwyta pyłu</b>	60 minut
<b>Powłoka sucha w dotyku</b>	120 minut
<b>Powłoka całkowicie sucha</b>	12 godzin
<b>Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach</b>	po 12 godzinach