

**KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ
UVFO0072****FONDO UV 72
(PODKŁAD UV 72)**

Nazwa techniczna:	Produkt oparty na żywicach poliestrowych i akrylowych .
Zastosowanie:	Odpowiedni jako podkład do lakierowania płaskich części mebli. Nakładać od 120 -150 g/m ²
Właściwości:	Doskonale wypełnianie, dobry do szlifowania oraz dobre przyleganie. Suszenie - lampy UV o wysokiej mocy.
Sposób nakładania:	Kurtyna.

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator (%)	4 % CZFT1081
Stopień rozcieńczenia:	0 - 5 % DILL00LT

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%)	98 (polimeryzujących)
Ciężar właściwy	1,02 +/- 0.02
Lepkość	50" – 60" Ford Cup 4
Dopuszczalny okres użytkowania(skl.A+skl.B+rozcieńczalnik):	

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu
Powłoka sucha w dotyku
Powłoka całkowicie sucha

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wyników naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.