

**SM.EST.LUCIDO B001 BIANCO**  
(BIAŁA EMALIA B001 O WYSOKIM POŁYSKU)

<b>Nazwa techniczna:</b>	Produkt na bazie specjalnych nienasyconych żywic poliestrowych
<b>Zastosowanie:</b>	do wykańczania na połysk, malowanie na biało krzesel, mebli, trumien itp.. Nie przechowywać w temperaturze ponad +35°C.
<b>Właściwości:</b>	bardzo dobre własności wypełniające, wysoki połysk, twardość powierzchni i odporność na rozpuszczalniki
<b>Sposób nakładania:</b>	tradycyjny pistolet natryskowy lub pistolet natryskowy z dwoma zbiornikami (1 ze środkiem przyspieszającym, a 2 z katalizatorem)

**UWAGI DOTYCZĄCE  
UŻYCIA**

<b>Katalizator</b>	2% z katalizatorem CZCT0002 Środek przyspieszający: 2% z CZAL0002
<b>Stopień rozcieńczenia</b>	10-30% DILL0COR

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)**

<b>Zawartość części stałych (%):</b>	87 (polimeryzujący)	
<b>Ciężar właściwy:</b>	1.22 ± 0.02	
<b>Lepkość:</b>	35 s – 45 s	<b>Kubek Forda 4</b>
<b>Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik):</b>		

**WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)**

<b>Nie chwyta pyłu</b>	40 minut
<b>Powłoka sucha w dotyku</b>	80 minut
<b>Powłoka całkowicie sucha</b>	24 godziny
<b>Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach</b>	po 24 godzinach