

FONDO 3054
(PODKŁAD AKRYLOWY 3054)

Nazwa techniczna:	Produkt na bazie żywic akrylowych.
Zastosowanie:	do mebli z białego lub wybielonego drewna o porach zamkniętych lub pół-zamkniętych. Z utwardzaczem B 3051 produkt posiada bardzo dobrą odporność na światło.
Właściwości:	maksymalna odporność na żółknięcie, dobre właściwości wypełniające, szybkie schnięcie.
Sposób nakładania:	tradycyjny pistolet natryskowy, pędzel lub natrysk hydrodynamiczny.

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator	10% INUR3051 (utwardzacz B3051)
Stopień rozcieńczenia	30% DILL0403 (rozcieńczalnik 403)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%):	24	
Ciężar właściwy:	0.9 ± 0.02	
Lepkość:	28 s – 32 s	Kubek Forda 4
Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik):	4 godziny	

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu	15 minut
Powłoka sucha w dotyku	30 minut
Powłoka całkowicie sucha	6 godzin
Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach	po 8 godzinach

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.