

**FONDO A 309 BIANCO
(PODKŁAD BIAŁY 309)**

Nazwa techniczna: Produkt oparty na żywicach alkidowych
Zastosowanie: Jako podkład wypełniający do mebli, drzwi, krzeseł, skręcanych części, średnia gęstość.
Właściwości: Dobre wypełnianie, dobre pokrywanie, produkt ekonomiczny.
Sposób nakładania: Tradycyjny pistolet lub kurtyna

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator (%) 50%INUR0628D

Stopień rozcieńczenia: 10-20% rozcieńczalnikiem 2 (DILL0002) lub Rozcieńczalnikiem 403 (DILL0403)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%) 64
Ciężar właściwy 1,39+-0,02
Lepkość 50`` +- 60`` **Ford Cup 6**
Dopuszczalny okres użytkowania(skł.A+skł.B+rozcieńczalnik): 90 -120`

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu 30`
Powłoka sucha w dotyku 50`
Powłoka całkowicie sucha 6 godzin
Całkowita odporność 8 godzin

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.