

VERNICE A 5154 ACR.
(LAKIER AKRYLOWY A 5154)

Nazwa techniczna:	Produkt na bazie żywic akrylowych.
Zastosowanie:	do mebli z białego i bielonego drewna o porach zamkniętych lub pół-zamkniętych. Stosowany z utwardzaczem INUR3051 produkt ma bardzo dobrą odporność na światło. Z utwardzaczem INUR0514 nie może być używany do malowania drewna bielonego i posiada niższą odporność na światło.
Właściwości:	maksymalna odporność na żółknięcie, dobre właściwości wypełniające, szybkie schnięcie
Sposób nakładania:	tradycyjny pistolet natryskowy, pędzel, natrysk hydrodynamiczny.

**UWAGI DOTYCZĄCE
UŻYCIA**

Katalizator	15% INUR3051 (utwardzacz B 3051)
Stopień rozcieńczenia	40-50% DILL0022 (rozcieńczalnik 22)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (20°C)

Zawartość części stałych (%):	32	
Ciężar właściwy:	0.95 ± 0.02	
Lepkość:	50 s – 60 s	Kubek Forda 4
Dopuszczalny okres użytkowania (skł. A + skł. B + rozcieńczalnik):	4 godziny	

WYSYCHANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-25°C)

Nie chwyta pyłu	15 minut
Powłoka sucha w dotyku	30 minut
Powłoka całkowicie sucha	6 godzin
Składowanie pomalowanych przedmiotów w stosach	po 12 godzinach

***Uwaga:** nasze Karty Informacji Technicznej są opracowane na podstawie średnich wynikach naszych badań. Propozycje techniczne są podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. W praktyce, różne rodzaje suportów, warunki, instalacje i rozcieńczenie mają ogromny wpływ na wynik końcowy i często są od nas niezależne. Odbiorcy powinni wykonać próby naszych produktów w celu określenia ich przydatności do potrzeb. Z naszej strony możemy jedynie zagwarantować ciągłość składu fizycznego i chemicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt będzie stosowany w miejscu dobrze wentylowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przemysłowymi.